

DESCRIPCIÓN:

Pasta de fraguado en polvo con capacidad de absorción de agua reducida destinada al tratamiento de juntas en los Sistemas Constructivos en Placa de Yeso Laminado H1.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Construcción de sistemas de obra seca en interiores:

- Tabiquería / particiones.
- Trasdosados autoportantes / directos.
- Techos continuos.
- Elementos decorativos.
- Relleno en reparaciones en sistemas de placa de yeso laminado.

Apto para:

- Viviendas de nueva construcción o rehabilitación.
- Colegios, hospitales, edificios comerciales e industriales, oficinas, etc.

Se utilizará principalmente en sistemas constructivos en locales húmedos.

VENTAJAS:

- Baja absorción de agua.
- Mejora la adherencia de la cinta de juntas en zonas de fuerte humedad.
- Válida tanto para el relleno como para el acabado de la junta, especialmente indicada en zonas de ambiente húmedo como cocinas, baños, zonas de semi-intemperie.
- Finalización de la junta en el día.
- Presenta un acabado listo para pintar.
- Válido para niveles de acabado Q1, Q2, Q3 y Q4.

DATOS TÉCNICOS:

- **Tiempo de uso una vez mezclado:** 1 hora
- **Temperatura para su correcto uso:** 5 - 25 °C
- **Tiempo de reposo de la mezcla:** 10 minutos.
- **Factor de amasado (agua / yeso):** 13 - 14 l / 25 kg
- **Reacción al fuego:** A1
- **Acondicionamiento:** Sacos de 25 kg (±5%)
- **Absorción superficial de agua:** < 180 g/m²
- **Absorción total de agua:** ≤ 5%
- **Designación:** Pasta de fraguado hidrófoba (H1), de aplicación manual tipo 3B



**PELIGRO
PERIGO**

INDICADORES DE PELIGRO

H318 Provoca lesiones oculares graves.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305+351+338 Contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si hubiese y es fácil de hacer. Proseguir con el lavado.

INDICADORES DE PERIGO

H318 Provoca graves lesões oculares.

CONSELHOS DE PRECAUÇÃO

P102 Manter afastado do alcance das crianças.
P280 Utilizar luvas, roupa, óculos e máscara de protecção.
P305 + 351 + 338 Contacto com os olhos: Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água em abundância durante varios minutos. Caso existam lentes de contacto, sendo possível, deve proceder-se à sua remoção e continuar com a lavagem.

NORMATIVA:

- Norma UNE-EN 13963 (Materiales para juntas de PYL)
- Marcado CE según UNE-EN 13963.

ALMACENAJE Y CONSERVACION:

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto, resguardado de la luz solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación es de 9 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el saco.

MANIPULACIÓN:

Es aconsejable el empleo de guantes y mascarilla.

COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO:

Consultar información y ensayos correspondientes al sistema completo para cada caso.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Placa de yeso laminado, tornillos, cinta de juntas de papel microperforada, banda armada y demás accesorios Placo.

FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual del Instalador Placo.
No apto para el tratamiento mecánico de las juntas.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.



UNE – EN 13963:2014